



PROCEDURE DE RENOVATION DU SYSTEME DE FINITION :

1. Préparation des supports

Racler et/ou égrener les supports sur lesquels un dommage lié à la grêle ou à la présence de moisissures est visible. Ne pas réaliser des angles vifs, un rayon de 2 mm minimum doit être respecté.

Traiter les supports teintés qui ne peuvent pas être raclés profondément avec un agent blanchissant fongicide. Laisser sécher avant de passer à l'étape suivante.

Poncer le support avec un papier à grain de 120 et nettoyer la surface.

Appliquer au pinceau un produit de préservation du bois insecticide et fongicide.

Poncer le support après séchage du papier à grain de 150 et nettoyer la surface

2. Application

Appliquer l'égalisateur de teinte (le primaire)

Traiter tous les joints „V“ ouverts et les bois de bout avec **un isolant** : il s'agit d'un enduit transparent adhérent sur le bois et recouvrable de lasure ou de peinture et dont le but est de ralentir l'absorption d'eau par le bois

Appliquer plusieurs couches de lasure ou peinture de finition en utilisant un pinceau approprié.

Remarques

Avant chaque traitement faire un léger ponçage intermédiaire
 Lire les indications et conseils d'utilisation des produits utilisés.